

2023年 3月 1日

三菱製紙株式会社

### 三菱PPC用紙N 品質成績表

項目	単位	実績値
坪量	g/m <sup>2</sup>	67.2
厚さ	μ m	91
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.74
ISO白色度	%	85.7
ISO不透明度	%	87.9
バック平滑度 表	sec	39
裏	sec	32
水分	%	4.9

※上記値は実績値であり、保証値ではありません。