2025年 1月 1日

三菱製紙株式会社

三菱PPC用紙N　品質成績表

項目	単位	実績値
坪量	g/m2	67.3
厚さ	μm	91
密度	g/cm3	0.74
ISO白色度	%	85.1
ISO不透明度	%	87.0
ﾍﾞｯｸ平滑度　表	sec	35
裏	sec	29
水分	%	5.0

※上記値は実績値であり、保証値ではありません。