

2026年 1月 1日

三菱製紙株式会社
機能商品事業部
情報資材営業部

三菱PPC用紙RE FSC認証-MX 品質成績表

項目	単位	実績値
坪量	g/m ²	66.9
厚さ	μm	91
密度	g/cm ³	0.74
ISO白色度	%	84.4
ISO不透明度	%	87.8
バック平滑度 表	sec	30
バック平滑度 裏	sec	25
クラーク剛直度 縦	—	110
クラーク剛直度 横	—	50
水分	%	4.9
古紙パルプ配合率	%	26.5以上

※上記値は実績値であり、保証値ではありません。