

2025年 1月 1日

三菱製紙株式会社

三菱PPC用紙V FSC認証-MX 品質成績表

項目	単位	実績値
坪量	g/m ²	65.6
厚さ	μm	86
密度	g/cm ³	0.76
ISO白色度	%	87.4
ISO不透明度	%	88.7
ベック平滑度 表	sec	43
裏	sec	39
水分	%	5.0

※上記値は実績値であり、保証値ではありません。