

2026年 1月 1日

三菱製紙株式会社
機能商品事業部
情報資材営業部

三菱PPC用紙N 品質成績表

項目	単位	実績値
坪量	g/m2	66.9
厚さ	μ m	91
密度	g/cm3	0.74
ISO白色度	%	85.4
ISO不透明度	%	87.5
ベック平滑度 表	sec	34
裏	sec	28
水分	%	4.9

※上記値は実績値であり、保証値ではありません。