

2026年 1月 1日

三菱製紙株式会社
機能商品事業部
情報資材営業部

三菱PPC用紙V FSC認証-MX 品質成績表

項目	単位	実績値
坪量	g/m2	65.3
厚さ	μ m	86
密度	g/cm3	0.76
ISO白色度	%	87.5
ISO不透明度	%	89.0
ベック平滑度 表	sec	42
裏	sec	38
水分	%	5.0

※上記値は実績値であり、保証値ではありません。