

2023年3月1日

三菱製紙株式会社

### ダイヤフォームN 品質成績表

項目		64.0g/m <sup>2</sup>	81.4g/m <sup>2</sup>	104.7g/m <sup>2</sup>	127.9g/m <sup>2</sup>	157.0g/m <sup>2</sup>
厚さ	( $\mu$ m)	81	99	121	150	184
密度	(g/m <sup>3</sup> )	0.79	0.80	0.82	0.83	0.85
ISO白色度	(%)	84.4	84.4	85.6	85.9	85.7
ISO不透明度	(%)	84.7	89.6	92.8	95.5	97.4
スムスター平滑度	表 (kPa)	68.0	71.4	67.6	74.0	74.3
	裏 (kPa)	75.3	76.4	74.2	80.0	79.1

※上記の値は実測値であり、保証値ではありません。