

2023年3月1日

三菱製紙株式会社

## 三菱NCR紙スーパー 品質成績表

特性項目	品 種		NCR紙スーパー			測定方法
	番 手		N40			
	発 色		ブルー			
	単 位		上用紙	中用紙	下用紙	
坪 量	g/m <sup>2</sup>		44.2	48.0	48.9	JIS P8124
厚 さ	μm		62	66	58	JIS P8118
密 度	g/m <sup>3</sup>		0.71	0.73	0.84	JIS P8118
水分	%		6.5	6.2	6.4	-
ISO白色度	表	%	84.3	86.1	84.6	JIS P8148
色相	表	L*	93.9	94.8	94.3	JIS Z8729
	表	a*	0.4	0.2	0.0	
	表	b*	0.7	1.0	1.1	
バック平滑度	表	秒	25	33	53	JIS P8119
	裏	秒	11	11	43	

特性項目	品 種		NCR紙スーパー			測定方法
	番 手		N50			
	発 色		ブルー			
	単 位		上用紙	中用紙	下用紙	
坪 量	g/m <sup>2</sup>		54.6	55.3	54.6	JIS P8124
厚 さ	μm		76	73	66	JIS P8118
密 度	g/m <sup>3</sup>		0.72	0.76	0.83	JIS P8118
水分	%		6.8	6.0	6.3	-
ISO白色度	表	%	82.9	85.3	84.4	JIS P8148
色相	表	L*	93.4	94.3	94.1	JIS Z8729
	表	a*	0.2	0.1	0.0	
	表	b*	1.4	0.9	1.0	
バック平滑度	表	秒	26	49	49	JIS P8119
	裏	秒	7	7	41	

特性項目	品 種		NCR紙スーパー			測定方法
	番 手		N60			
	発 色		ブルー			
	単 位		上用紙	中用紙	下用紙	
坪 量	g/m <sup>2</sup>		60.4	64.6	63.8	JIS P8124
厚 さ	μm		83	84	78	JIS P8118
密 度	g/m <sup>3</sup>		0.73	0.77	0.81	JIS P8118
水分	%		6.6	6.6	6.3	-
ISO白色度	表	%	83.0	85.0	84.3	JIS P8148
色相	表	L*	93.4	94.3	94.1	JIS Z8729
	表	a*	0.3	0.1	0.0	
	表	b*	1.3	1.1	1.1	
バック平滑度	表	秒	24	42	48	JIS P8119
	裏	秒	8	7	37	

※上記の値は実測値であり、保証値ではありません。