

2023年 3月 1日

三菱製紙株式会社

三菱PPC用紙RE-W FSC認証-MX 品質成績表

項目	単位	実績値
坪量	g/m ²	64.6
厚さ	μm	89
密度	g/cm ³	0.73
ISO白色度	%	79.8
ISO不透明度	%	90.5
バック平滑度 表	sec	32
バック平滑度 裏	sec	27
クラーク剛直度 縦	-	93
クラーク剛直度 横	-	47
水分	%	5.0
古紙パルプ配合率	%	70以上
総合評価値	点	90

☆当該製品はグリーン購入法適合商品です。

※上記値は実績値であり、保証値ではありません。

以上