

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

品質成績表

項目	単位	晒クラフト紙 HD FSC®認証-MX						
		50.0	60.0	70.0	80.0	100.0	120.0	160.0
坪量	[g/m ²]	50.0	60.0	70.0	80.0	100.0	120.0	160.0
紙厚	[μm]	66	77	90	104	132	158	218
平滑度	[kPa]	77.5	74.8	71.6	79.2	80.3	84.6	92.6
引裂強度	縦[mN]	353	461	589	687	1040	1295	1884
	横[mN]	392	481	736	765	1079	1413	2109

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※平滑度はスムースター平滑度（表裏平均値）です。

※50g/m²、60 g/m²、160g/m²は受注生産品です。

以上

FSC® C021528