

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

品質成績表

項目	単位	ダイヤクラフト FSC®認証-MX		
坪量	[g/m ²]	70.0	80.0	100.0
紙厚	[μm]	90	108	134
平滑度	[kPa]	78.2	83.9	82.8
引裂強度	縦[mN]	491	628	932
	横[mN]	589	726	1030

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※平滑度はスムースター平滑度（表裏平均値）です。

※70g/m²、100 g/m²は受注生産品です。

以上

FSC® C021528