

2023年2月28日

三菱製紙株式会社

品質成績表

| 項目 | 単位 | S スイニングマット HG | |
|-----------|---------------------|---------------|------|
| | | | |
| 坪量 | [g/m ²] | 64.0 | 81.4 |
| 紙厚 | [μm] | 59 | 80 |
| ISO 白色度 | [%] | 86 | 86 |
| ISO 不透明度 | [%] | 89 | 92 |
| 白紙光沢 | [%] | 32 | 28 |
| スムースター平滑度 | [kPa] | 7.2 | 10.9 |

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※白紙光沢、スムースター平滑度は表裏平均値です。

以上