

平成 31 年 3 月 1 日

三菱製紙株式会社

品質成績表

項目	単位	金菱						
坪量	[g/m ²]	52.3	64.0	81.4	104.7	127.9	157.0	209.4
紙厚	[μm]	66	79	97	121	144	174	234
ISO 白色度	[%]	85	85	86	85	85	85	85
ISO 不透明度	[%]	80	85	89	92	94	97	98
スムースター平滑度	[kPa]	67.1	69.2	66.6	60.5	58.5	59.2	66.0

※上記値は実績値であり保証値ではありません。

※坪量は表示坪量です。

※スムースター平滑度は表裏平均値です。

以上